

NGU rapport 1805/9

KVALITETSVURDERING AV GABBROFOREKOMST  
MED TANKE PÅ PUUKPRODUKSJON.

BERGENESET - BALSFJØRD KOMMUNE, TROMS

1982



# Norges geologiske undersøkelse

Leiv Eriksens vei 39 Postboks 3006  
Tlf. (075) 15.860 7001 Trondheim

Postgironr. 5 16 82 32  
Bankgironr. 0633.05.70014

Rapport nr.	1805/9	Apen/Forordning
<b>Tittel:</b> Kvalitetsvurdering av gabbroforekomst med tanke på pukkproduksjon. Bergeneset - Balsfjord kommune, Troms.		
Oppdragsgiver: Balsfjord kommune Berlindhaug A/S	Forfatter: Helge Hugdahl	
Forekomstens navn og koordinater: Bergeneset	Kommune: Balsfjord	
Fylke: Troms	Kartbladnr. og -navn (1:50000): 1533-2 Tamokdalen	
Utført: 1979 - 1981	Sidetal: 5 Tekstbilag: 3 Kartbilag: 2	
Prosjektnummer og -navn: Programområde I / Nord-Norge		
Prosjektleder: Peer-R. Neeb		
<b>Sammendrag:</b>  Undersøkelser viser at gabbroforekomsten ved Bergeneset omfatter reserver som er tilstrekkelige for min. 25 års drift ved årlig uttak i størrelsesorden 400.000 tonn.  Kvaliteten med tanke på bruk i vegbygging og som betongtilslag er generelt god.		
Nøkkelord	Knuste steinmateriale	Pukk
	Kvalitet	
		Norges geologiske undersøkelse Biblioteket

Ved referanse til rapporten oppgis forfatter, tittel og rapportnr.

**INNHOLDSFORTEGNELSE:**

**1. INNLÉDNING**

**2. RESULTATER**

- 2.1. Mekanisk styrke**
- 2.2. Borsynkindeks**
- 2.3. Borslitasjeindeks**
- 2.4. Abrasjonsverdi**
- 2.5. Vertikal kvalitetsvariasjon**

**3. KONKLUSJON**

**VEDLEGG 1. Lokaliteteskart**

**2. Profil**

**3. Prøvebeskrivelse**

**4. Borbarhetsundersøkelse**

**5. Foreløpige konklusjoner  
(NGUs skriv av 19.6.1981)**

## 1. INNLEDNING

I 1979 foretok NGU kartlegging av Markenes-gabbroen med tanke på pukkverksdrift. Resultatene var positive (kfr. NGU rapport nr. 1727).

I 1981 ble det, etter oppdrag fra Barlindhaug A/S i Tromsø, gjennomført oppfølgende undersøkelser innenfor det aktuelle uttaksområdet. Feltarbeidet ble utført av H.Hugdahl og P.R. Neeb fra NGU i samarbeid med komm.ing. Hille i Balsfjord kommune. T.Olausen og O.E.Rundmo utførte Pack-Sackboring (22 mm kjerneboring) i tidsrommet 9.7-14.7.1981.

Laboratorieanalysene er i hovedsak utført ved NTH.

## 2. RESULTATER

Tidligere analyser av prøver tatt langs E6 antydet at gabbroen hadde normalt god kvalitet.

Detaljundersøkelsene bekrefter dette forhold, selv om mindre kvalitetsvariasjoner opptrer i et uregelmessig mønster (kfr. vedlegg 3 og 5).

### 2.1. Mekanisk styrke

Klassifisert etter fallprøven ligger gabbroen i klasse 2, hvilket er et normalt resultat for den aktuelle bergart.

Punktlaststyrken er også meget høy (ca. 8 MPa).

Dette innebærer at bergartens mekaniske styrke tilfredsstiller kravene både til vegbyggingsmaterialer og betongtilslag. Stedvis opptrer imidlertid soner med en viss forskifring, der styrkeegenskapene vil være noe ugunstigere.

## 2.2. Borsynkindeks\_(DRI)

Sievers J-verdien tyder på at bergarten har relativt stor ripemotstand, og borsynkindeksen er beregnet til 30, dvs. "meget lavt". For lett borutstyr og meiselkroner kan dette erfaringmessig tilsvare en borsynk på 20 cm/min. i massive deler av bergarten. I mer oppsprukne partier vil en få en gunstigere borsynk.

## 2.3. Borslitasjeindeks\_(BWI)

Kvartsinnholdet har stor betydning for slitasje på hårdmetall. I prøven fra Bergeneset er kvartsinnholdet ubetydelig, og slitasjeverdien derfor lav (kfr. vedlegg 4). BWI er imidlertid også en funksjon av DRI, og den lave verdi av borsynkindeksen gjør at BWI blir høy.

Den empiriske verdi (43) antyder slitasje på meiselkroner i størrelsesorden 50 mikro m/m (sum av front og sideslitasje ca. 0,5 mm/10 m).

## 2.4. Abrasiv slitestyrke


Målinger utført ved SINTEFs avd. for Vegteknikk gir en abrasjonsverdi på 0,44, hvilket klassifiseres som "god til middels" (abr.verdi 0,35 - 0,55).

Lav abrasjonsverdi og lavt sprøhetstall tyder på at materialet er velegnet som tilslag i bituminøse vegdekker (stor bestandighet mot piggdekkslitasje).

## 2.5. Vertikal kvalitetsvariasjon

Kjerneproværene er vist i figur 1 (kjerner 18 mangler da denne er benyttet til punktlasttest).

Boringen bekrefter at gabbrokroppen har en mektighet på min. 32 meter sentralt i uttaksområdet, og at bergarten er relativt homogen og massiv gjennom hele profilet.



FIGUR 1

### 3. KONKLUSJON


Ved selektiv drift vil gabbroforekomsten ved Bergeneset tilfredsstille både de kvalitative og kvantitative krav som er en forutsetning for etablering av storskala produksjonsanlegg for pukk på stedet.


Materiale fra forekomsten vil kunne nyttas til høyverdige byggetekniske formål (tilslag), og reservene tillater en produksjonsperiode på minimum 25 år ved uttak i størrelsesorden 400.000 årstonn.

Avbygningsplan vil en kunne komme tilbake til dersom det er ønskelig.

Trondheim, den 25/2 1982.

Peer-Richard Neeb  
førstestatsgeolog/  
faggruppeleder

  
Helge Hugdahl  
statsgeolog



◆ 5 PRØVETATT LOKALITET

M 1:5.000


● KJERNEPRØVE / 32 m

↓ PROFIL FIG.2

..... BEGRENSNING AV UTTAKSOMRÅDE

vedlegg 1

## PROFIL A-A'



Snittmektighet: 30 m  
Volum: 4,4 mill. fm<sup>3</sup>

»  
13,5 MILL. TONN

**vedlegg 2**

Prøvelokalitetene er angitt i vedlegg 1.

VISUELLE BESKRIVELSE:

1. Gabbro, middels-/finkornig. Massiv. Enkelte klorittstikk.
2. -- , middelskornig med antydning til klorittstikk og skifrighet.
3. -- , som 2.
4. -- , middelskornig, massiv.
5. -- , middelskornig. Antydning til skifrighet.
6. -- , finkornig, massiv.
7. -- , finkornig, massiv.
8. -- , middelskornig, massiv.
9. -- , finkornig, massiv.

TYNNSLIPANALYSE:

Gjennomsnitt av 4 analyser dokumentert i NGU rapport 1727:

Plagioklas (feltspat):	45%
Kvarts:	4%
Amfibol:	39%
Kloritt:	7%
Andre mineraler:	5%
Kisinnhold (DTA):	0%

INGENIØRGEOLOGISK LABORATORIUM  
 GEOLOGISK INSTITUTT  
 NORGES TEKNISKE HØGSKOLE

BORBARTHETSUNDERSØKELSE, BALSFJORD

Vårt oppdrag nr. 81753.

Analyser og indekser	Balsfjord Gabbro middels- til finkornet
Sprøhetstall (16,0-11,2mm)	31
Flisighetstall	1,37
Pakningsgrad	I
Densitet, g/cm <sup>3</sup>	3,14
Sievers J-verdi (par.fol.)	9
Slitasjeverdi	3
Kvartsinnhold, % (DTA)	0
Kisinnhold, % (DTA)	0
Punktlaststyrke, MPa (22 mm vannm. kjerner)	8,0 <sup>1)</sup>
diametral belastning	
<u>Utrengnede indekser:</u>	
Borsynkindeks, DRI	30 "meget lav"
Borslitasjeindeks, BWI	43 "høy"

1) Ifølge førsteamanuensis E. Broch er det ikke tilrådelig å utføre punktlasttest på kjerner som har mindre diameter enn 25 mm. Det betyr at resultatet av denne analysen er usikkert.

# NORGES GEOLOGISKE UNDERØKELSE

Bærlindhaug A/S  
v/ Sandvik  
Postboks 57

L 9001 TROMSØ

EIKV ERIKSSON VEFAS  
POSTBOKS 3808  
TELEFON (075) 15860

DERES REF:	DERES BREVI	VÅR REF:	7001 TRONDHEIM,
71/-81/613/sb	15.06.81	Jnr. 2561/81G	19. juni 1981
		PRN/HH/TH	

## UNDERSØKELSE AV GABBROFOREKOMST VED BERGENESET - BALSFIJORD

En viser til Deres brev av 15.06.81.

På basis av detaljundersøkelse av forekomsten ved Bergeneset den 17.-18. juni 1981 med røsking og prøvetaking i 8 lokaliteter kan en trekke følgende konklusjoner:

1. Uttaksområdet begrenses som vist i figur 1.
2. Innenfor uttaksområdet opptrer varierende kvaliteter. Tidligere antagelser om ca. 20 % lavkvalitetsmateriale (skiffrige partier) synes rimelige. Detaljert oppboring av forekomsten for å klarlegge dette forhold nærmere må antas å gi et ugunstig kostnad/nytteverdiforhold.
3. Forekomstens sentrale mektighet er ikke klarlagt. Det anbefales derfor kjerneboring i lokalitet angitt på figur 1.
4. Dersom kjerneboring bekrefter sentral mektighet på minimum 40 meter og forekomsten avbygges som skissert i figur 2 kan det anslagsvis tas ut ca. 3,5 mill. fm<sup>3</sup> stein i forekomsten (ca. 10 mill. tonn).

## NORGES GEOLOGISKE UNDERØKELSE

Den anbefalte kjerneboring vil kunne utføres av NGU til den tidligere antydede pris i løpet av juli/august 1981. Endelig rapport med analyseresultater og forslag til avbyggingsplan foreslås utarbeidet etter at kjerneboringen er gjennomført.

Med hilsen  
Geologisk avdeling

*Per R. Neeb*  
Per R. Neeb  
førstestatsgeolog

*Helge Hugdahl*

Helge Hugdahl  
statsgeolog

Vedleggs: 2 figurer

Kopier: Kommuneingeniør Hille  
Balsfjord kommune  
9050 STORSTEINNES